



Dielectric relaxation analysis of Biopolymer Poly(3-hydroxybutyrate)

خصائص العزل الكهربى للبوليمر الحيوى بولى هيدروكسى بيوترات

Journal of Applied Polymer Science (Accepted and in press)

طه حنفى^١، خالد البنا^١، سميه السيد^١، عرفة حسن^٢
(١) قسم الفيزياء، كلية العلوم- جامعة الفيوم-- (٢) قسم الميكروبيولوجيا الزراعية، كلية الزراعة- جامعة الفيوم- مصر

المخلص العربى

يعتبر البولى هيدروكسى بيوترات من اشهر انواع البلاستيك البكتيرى التى تخزن فى بكتيريا الرايزوبيا. ولدراسة بعض الخصائص الفيزيائية له كخصائص العزل الكهربى فى مثل هذا النوع مثل البلاستيك البكتيرى تم إنتاج هذا النوع من البوليمر بواسطة بكتيريا الرايزوبيا التابعة للنوع *Rhizobium etli* R13 والتي تم عزلها وتصنيفها فى دراستنا السابقة. ولإنتاج هذا النوع من البيوبوليمر بواسطة هذه البكتيريا تم اولا تجريب قدرتها على الإنتاج من مصادر كربون مختلفة لمعرفة افضل مصدر كربون للنمو و الإنتاج ووجد من هذه الدراسة ان المانيتول هو افضل المصادر تؤدى لافضل نمو وكتلة خلايا يلية الجلوكوز ثم السكروز والفركتوز واللاكتوز. وأما بالنسبة للكميات المتراكمة داخل الخلايا وجد ايضا انها مرتبطة بنوع مصدر الكربون ،حيث وجد ان الجلوكوز هو افضل المصادر الكربونية يؤدى الى تراكم poly(3-hydroxybutyrate) بنسبة ٤٦% من الوزن الجاف للخلايا يليه السكروز (٤٢.2%) والفركتوز (34.5%) واللاكتوز (33.5%) على التوالى . وبتحليل البوليمر المتراكم فى الخلايا بعد إستخلاصه من الخلايا بواسطة المذيبات العضوية وتحليله بواسطة جهاز GCMS وجد ان هذا البوليمر عبارة عن Homopolymer of poly(3-HB) ، كذلك التحليلات بواسطة جهاز Gel permeation chromatography (GPC) والـ GCMS اثبتت ان الوزن الجزيئى لهذا النوع من البوليمر 3.4×10^5 دالتون مع بولى دسبيرسى 1.47 . ولقد اجريت قياسات مستقيضة لخواص العزل الكهربى من أجل التعرف على الأهمية التطبيقية لها ، حيث وجد ان طبيعة هذا النوع من البوليمر تختلف عن الأنواع الأخرى فى ترتيب مكونات درجة التبلور (degree of crystallinity) بالإضافة الى خاصية الفيروكهربية ذات التطبيقات العلمية الهامة . ولقد وجد ان سلوك العزل الكهربى (dielectric behavior) يمكن تصنيفه الى نوعين من الإسترخاء (relaxation) : أحدهما يسمى α -relaxation والنوع الأخر يسمى رو (ρ - relaxation) . ولقد أعزى النوع α -elaxation الى إسترخاء ثنائيات الأقطاب (electric dipoles relaxation) للمناطق المرتبة من السلاسل البوليميرية ، بينما النوع الثانى من الإسترخاء فقد تم تفسيره طبقا للتكوين الشحنى الفراغى space-charge deformation أو ماكسويل فاجنر (Maxwell-Wagner-polarization) مع العلم بأن شدة العزل الكهربى ذات إرتباط قوى بدرجة الحرارة كسلوك المواد الفيروكهربية (ferroelectric materials) . إضافة الى ماسبق فإن الية التوصيل الكهربى لهذا البوليمر هى من النوع القفزى (hopping electrical condition) . يستخلص من هذه الدراسة ان هذا النوع من البوليمر المنتج من *Rhizobium etli* R13 يمكن ان يستخدم فى بعض التطبيقات العلمية والتكنولوجية الهامة كمواد تتميز بخاصية بالعزل الكهربى.