

رقم البحث (3) فى القائمة

Innovative Composite Materials for Strengthening Lime-based Mortars in Traditional Masonry Structures.	عنوان البحث باللغة الانجليزية
مواد مركبة مبتكرة لتقوية مونة الجير المستخدمة فى تشييد المنشآت والمباني التقليدية	عنوان البحث باللغة العربية
Mohamed ABDELMEGEED*, Magdi KASSAB, Hamada SHOUKRY, Sayed TAHA	أسماء المؤلفين
Stroitel'nye Materialy (construction materials)	المجلة
No 8, October2019-773-8-42-47	العدد وارقام الصفحات

مواد مركبة مبتكرة لتقوية مونة الجير المستخدمة فى تشييد المنشآت والمباني التقليدية

إن الحاجة لمونة بناء مبتكرة تتكون من خليط من مواد البناء القديمة (مونة الجير) على جانب إضافة بعد المواد المبتكرة لتستخدم فى ترميم وتقوية المونة المشيد بها المباني الأثرية تعتبر فى الوقت الحالى من الموضوعات الهامة التى تتناولها الأبحاث العلمية القائمة على هذا المجال. على أيهة حال فإن المونة الجديده لابد ان يتوافر فيها العديد من المواصفات والتى من بينها (أ) التوافق فى الخواص الفيزيائية والميكانيكية مع المونة الأثرية المستخدمة فى المبنى. (ب) توزيع وحجم المسلم للمونة الجديده لابد وان تكون متوافقة مع المونة الجديده وأخيراً (ج) المونة الجديده لابد وان تتصلد فى كلا من الجو الجاف والجو الرطب.

إن الهدف الرئيسى لهذه الدراسة هو إبتكار نوع من مونة الجير التى تكون مناسبة لتستخدم فى تقوية وترميم المباني الأثرية المشيدة بأستخدام مونة الجير. ولتحقيق هذا الهدف تم العمل على مجموعتين من مونة الجير والتى يرمز لهم بالرمز S1 و S2 . كل مجموعته تتكون من أربعة خلطات مختلفة. والعينة المرجعية للمجموعة الأولى S1 تتكون فى مجملها من نسب مختلفة من خلط المكونات التالية : رمل : جير : جبس : أسمنت أبيض : الحمرة . ومع إضافة مواد بوزولانية مثل الرماد المتطاير fly ash الى مكونات المونة فى المجموعة الأولى S1 فإننا نحصل على تركيب المجموعة الثانية S2. كل تركيب يمكن ان يتم وصفة بالرموز التالية (r1:r2:r3:r4:r5:r6). حيث أن هذه الخلطات تتغير طبقاً للحجم لكل من مكوناتها من رمل : جير : جبس : أسمنت أبيض : الحمرة : الرماد المتطاير fly ash . وقد تم عمل اختبارات لكل من هذه الخلطات الثمانية من المونة مثل قوة تحمل الضغط. أيضا الخواص الفيزيائية مثل الكثافة ونسبة المسامية ونسبة امتصاص الماء. وقد أشارت النتائج التى تم الحصول عليها من الاختبارات التى تمت على هذه المجموعة من المونة قد اوضحت ان المونة B0 (3:2:2:0:0:0) والتى لا تحتوى على الرماد المتطاير fly ash لها العديد من الخواص الفيزيائية والميكانيكية الجيدة نوعاً ما. وهذا قد يرجع الى بعض العوامل والتى من بينها معدل الجير الهيدروليكي وعمليات التكرين وسرعة جفاف الجبس كأحد مكونات المونة.

أما بالنسبة للمجموعة التى تحتوى على الرماد المتطاير ضمن مواد المكونة للمونة فقد وجد ان خلطة المونة D (3:1:1::0.25:0.5) قد أظهرت ان لها قدرة جيدة جدا على مقاومة الضغط إضافة الى خواصها الفيزيائية الجيدة جدا ويرجع ذلك الى الطاقة السطحية الكبيرة للرماد المتطاير والى إحتواء كلا من الرماد المتطاير والحمرة على كمية كبيرة من السيليكات وأكسيد الألومنيوم . وقد ساعد وجود مثل هذه المواد على عمليات هدرجة عالية للمونة مما زاد من ترابط وقوة هذه المونة. وعليه يمكن أن نستنتج أن المونة D والتى تحتوى على الرمل والجير والسمنت الأبيض والجبس والحمرة والرماد المتطاير بنسبة (3:1:1::0.25:0.5) هى مونة جيدة جداا وذات خواص جيدة وقدرة مقاومة جيدة للضغط لاستخدامها فى ترميم وتقوية المباني الأثرية كما أنها تعتبر مونة متماز بأستدامتها وكونها صديقة للبيئة .