

البحث رقم (٢)

دراسة تحليلية وترميم فخار أثرى من نوع التيراسيجيلاتا من العصر الروماني، ليبيا.

ملخص باللغة العربية

الهدف من هذا البحث هو دراسة المواد الكيميائية والتركييب المعدني لطبق من الفخار الأثري الذي عثر عليه في حفريات بمدينة طرابلس القديمة وينتمي إلى الفترة الرومانية (٢٥٠م). وتم تخزينه في المتحف الوطني في مدينة طرابلس عاصمة ليبيا. وهذا النوع من الفخار الأحمر المصقول و المستخدم في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الثالث ميلاديا .

التيرا سيجيلاتا Terra Sigillata مصطلح أيطالي يمكن تعريفه (Earth Seal) وهو عبارة عن الطبقة الرقيقة والدقيقة من الطينة التي تغطي بها الأشكال الفخارية ويتم إنتاجه عن طريق مزج مقدار معين من الطين بالماء ووضعها في اناء وترسيبه حتى تتم عملية الانفصال بين حبيبات الطين الى ثلاث اجزاء فالطبقة العليا تتكون من الماء والوسطى من حبيباتالطين الناعمة والطبقة السفلى من حبيبات الطين الخشنة فتتم عملية السحب (Siphon) للجزء الاوسط (الحبيبات الناعمة)والذي يعرف بالتيراسيجيلاتا والتي تعتبر من النقيبات القديمة التي برع فيها الرومانيون منذ القرن الاول ق.م (حوالي ٤٠ ق.م) والتي انتشرت في شمال أفريقيا وشمال وغرب أوروبا .

ولم يستخدم في الماضي لأغراض جمالية فقط بل ايضا لأغراض نفعية بما يلي المتطلبات الحياتية حيث استخدمت التيرا سيجيلاتا لتغطية مسام أسطح الأباريق والأواني الفخارية وقد وجد منها نوعان هما: التيرا سيجيلاتا الحمراء والسوداء.

وبدات مراكز هذه الصناعة في ايطاليا ثم انتقلت الى فرنسا ثم الى انحاء الإمبراطورية الرومانية ووتعتمد هذه الأواني على القوالب للحصول على الأشكال المختلفة .

لإجراء هذه الدراسة، تم استخدام عدة وسائل تحليلية. بما في ذلك حيود الأشعة السينية (XRD)، الميكروسكوب الضوئي (OM)، الميكروسكوب الإلكتروني الماسح (SEM)، التحليل الحراري (TG) والتحليل الحراري التفاضلي (DTG) وتحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء (FTIR). وقد اوضح ان النسيج الفخاري من الكوارتز الدقيق جدا واللون الأحمر بسبب وجود الهيماتيت (Fe_2O_3) وكذلك درجة الحرارة العالية والتي تصل الى حوالي الف درجة مئوية، وايضاالتجانس الشديد بين الحبيبات، كل هذه العوامل ساعدت ايضا على زيادةصلابة الفخار بدرجة عالية جدا. كماثبت ان هذا الطبق قد تم تنفيذها عن طريقالقالب، وبالإضافة إلى الدراسات التحليلية، تم عمل العلاجات بما في ذلك؛ التنظيف الميكانيكي والكيميائي، وتجميع الأجزاء باستخدام البارلويد ب٧٢ المذاب في الأسيتون بنسبة ١٥% واستكمال الجزء المفقود بعمل عدة تجارب لأختيار انسب المكونات بنسب محددة وتم التوصل الى عجينة من مسحوق الميكروبالون الأحمر بنسبة ٧٠%، ومسحوق الفخار الأحمر الذي أعيد صحنه عدة مرات للوصول الى درجة عالية من دقة الحبيبات بنسبة ٣٠%، مع البارلويد ب٧٢ المذاب في الأسيتون بنسبة ٢٠% والتلوين باستخدام الوان الأكرليك بما يتناسب مع نوعية الفخار الأثرى.