



دراسة تجريبية لعلاج وصيانة الآثار الخشبية المغطاة بطبقة من الراتنج الأسود تطبيقاً على أحد النماذج المختارة

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في ترميم وصيانة الآثار

من الباحث

عبدالمنعم محمد عبدالمنعم محمد جمعه

معيد بقسم ترميم الآثار - كلية الآثار - جامعة الفيوم

تحت إشراف

أ.م.د/ وائل صبري محمد

أستاذ كيمياء وتكنولوجيا البوليمرات المساعد -
المركز القومي للبحوث (شرفاً مشاركاً)

أ.د / نجلاء محمود على

أستاذ ترميم وصيانة المواد العضوية (ترميم
الأخشاب) قسم الترميم - كلية الآثار - جامعة
الفيوم (شرفاً رئيسياً)

ملخص الدراسة

الفصل الأول :

يتناول الفصل الأول دراسة الراتنج الأسود من الناحية النظرية وتعريفه وطبقاته و استخدامه في المجموعات الجنائزية وتطوره حيث يطلق علي الراتنج الأسود اسم البرنيق الأسود أو الورنيش الأسود وكان يستخدم لغرض جنائزي بغرض تقليد محاكاة خشب الأبنوس علي وجه الاحتمال وكان المصري القديم لديه لغة اللون واستخدام الدرجات اللونية الداكنة دليل علي الحزن وكان اللون الأسود يمثل الموت والآخرة عند المصريين القدماء و استخدم الراتنج الأسود في المجموعات الجنائزية مثل التوابيت وصناديق الأوشابتي وتمائيل الأوشابتي وفي الأواني الكانوبية وفي التماثيل الآدمية والحيوانية وبعض قواعد التماثيل وبعض المقننات الأخرى وأساليب تطبيق الراتنج الأسود والأدوات المستخدمة في تطبيقه باستخدام فرشاة ناعمة الشعيرات حيث إن الراتنج الأسود تم تطبيقه وهو ساخن وأيضا عن طريق الصب عن طريق وضع الراتنج الأسود داخل الإناء المراد تطبيق الراتنج الأسود عليه وتفريغ الزائد عن الحاجة .

الفصل الثاني :

تضمن هذا الفصل شرح الأجهزة المستخدمة في الفحص والتحليل للمواد الملونة والتعرف علي مكونات الراتنج الأسود والنسب المكونة له وتشتمل علي الدراسات التي تسبق عمليات الترميم والتوثيق والتسجيل للوضع الراهن للتأبوت الأثري باستخدام التوثيق الفوتوغرافي والتسجيل الفوتوجراممترى والفحوص والتحليل للتأبوت الخشبي والمواد الملونة باستخدام الميكروسكوب الرقمي، والميكروسكوب الضوئي، والتصوير المتعدد الأطياف والفحص الميكروبي إلي جانب الأجهزة المستخدمة في التحليل باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح لعمل تكبيرات لسطح المواد الملونة ووحدة، تم تحليل المواد الملونة بجهاز حيود الأشعة السينية ومطياف الأشعة تحت الحمراء واستخدام الكروماتوجرافي الغازي المزود بالاسبكتروميتر لفصل مكونات الراتنج الأسود والوحدة المستخدمة في تحليل العينات (TSP) Thermal Separation Probe . وتحليل الراتنج الأسود بمطياف الأشعة تحت الحمراء، والأجهزة المستخدمة في تقييم كفاءه المواد المستخدمة في علاج التأبوت الخشبي عن طريق قياس التغير اللوني للعينات التجريبية وقياس درجة المعان لاختيار أفضل مواد التقوية.

الفصل الثالث :

تضمن هذا الفصل نتائج الفحوص والتحليل للمواد الملونة ومواد الترميم السابق والراتنج الأسود ومعرفة نسب المواد المكونة له، الفحوص والتحليل الخاصة بالتأبوت والمواد الملونة حيث وجد نوع الخشب المصنوع منه التأبوت خشب الجميز والألسنة والكوايل مصنوعة من خشب الطرفاء، و الفحص بالميكروسكوب المجسم اتضح وجود تزهرة للأملاح علي سطح المادة الملونة الحمراء ووجود طبقة لامعة في الأرضية التحضير ترجع الي الترميم السابق، والتصوير المتعدد الأطياف أظهر اللون الأزرق المصري باللون الأبيض في طيف تفلور الأشعة تحت الحمراء وفي الأشعة تحت الحمراء الزائفة يظهر باللون الأحمر، وتم التعرف علي وجود الشمع في الترميم السابق وذلك لوجود انبعاثات خضراء لمنطقة رأس التأبوت بنطاق تفلور الأشعة فوق البنفسجية، والمادة الملونة الحمراء تظهر بلون غامق في طيف تفلور الأشعة فوق بنفسجية وهذا واضح بشكل خاص علي التأبوت مما يدل علي أن المادة الملونة الحمراء تعتمد علي أكاسيد الحديد، و الفحص الميكروبي: تم التعرف علي:

Aspergillus – Penicillium SP. – Aspergillus niger – Acremenium SP. : الفطريات
flavus

Short Bacillus sp.) – Micro Bacillus sp. (G+) – Micrococcus sp. (G+) : البكتريا
(G+

الأجهزة المستخدمة في تحليل التأبوت الخشبي تم الفحص والتحليل باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح لعمل تكبيرات لسطح المواد الملونة ووحدة EDX للتعرف علي العناصر المكونة للمواد الملونة ووجود عنصر الألومنيوم Al السليكون Si ترجع إلى سليكات الألومنيوم الموجود في الأتربة، أو بعض الشوائب في المادة الملونة وأيضاً وجود عنصر الصوديوم Na والكلور Cl يدل على وجود أملاح كلوريد الصوديوم نتيجة التفاعل بين التأبوت مع المومياء وكذلك بيئة الدفن، والمادة الملونة السوداء من الكربون.

التحليل بحيود الأشعة السينية اتضح أن تركيب المادة الملونة الصفراء هي المغرة الصفراء والتي تتكون من الجيوثيت، والمادة الملونة الحمراء تتكون من الهيماتيت والسينيبار، والمادة الملونة الخضراء تتكون من الاتاكاميت والباراتاكاميت والتي تدل علي أن المادة الملونة الخضراء من معادن النحاس والمادة الملونة الزرقاء تتكون من الأزرق المصري، وباستخدام مطياف الأشعة تحت الحمراء تم التعرف علي الوسيط اللوني والمواد المستخدمة في الترميم

السابق فكان الوسيط المستخدم هو الغراء الحيواني ومواد الترميم السابق كانت البولي فينيل اسيتات وشمع عسل النحل.

التحاليل المستخدمة في التعرف علي الراتنج الأسود باستخدام جهاز الكروماتوجرافي الغازي المزود بالأسبكتروميتر ومطياف الأشعة تحت الحمراء ووجد أن مكونات الراتنج الأسود: الماسنك- راتنج الصنوبر - شمع العسل - القار

الفصل الرابع :

يشتمل هذا الفصل على دراسة تجريبية للمواد والطرق المقترح استخدامها في عملية تقوية الراتنج الأسود والدراسة التطبيقية لعلاج وصيانة التابوت الخشبي وفيه سيتم مناقشة المواد والخامات المستخدمة في الدراسة التجريبية وتحضير الراتنج الأسود بعد التعرف علي النسب المكونة له عن طريق وحده الاسبكتروميتر، والدراسة التجريبية للمواد المقترح استخدامها في تقوية طبقة الراتنج وهي : نانو بارالويد B72 - بارالويد B72 - كلوسيل جي Klucel G

- كلوسيل إي Klucel E

التقادم الصناعي للعينات المعالجة بمواد التقوية المقترحة حيث اشتملت على التقادم الحراري والتقادم الضوئي وقياس التغير اللوني لطبقة الراتنج الأسود، حيث ووجد أن أقل مادة في درجة الانعكاس مادة اثنانوبارالويد B72 في الزيلين، ونتائج درجة اللعان ودرجة الانعكاس لمادة النانوبارالويد B72 في الزيلين أقل درجة في التغير للعينات التجريبية بعد التقادم لذلك تم استخدام النانوبارالويد B72 في الزيلين لتقوية طبقة الراتنج الأسود في النموذج التطبيقي.

التطبيق العملي لعلاج وصيانة تابوت خشبي مغطى بطبقة من الراتنج الأسود: الدراسة التاريخية والأثرية للنموذج للتابوت الخشبي حيث أن التابوت موجود في مخزن منطقة سقارة ومن تفسير النصوص الموجودة بداخل الغطاء دل ذلك أن التابوت يرجع للعصر المتأخر للأسرة ٢٦ واسم المتوفي بسماتيك - سنبل ابن رئيس الجيش بسماتيك وعمليات العلاج والصيانة للتابوت الخشبي المغطى بطبقة من الراتنج الأسود تضمنت التنظيف الميكانيكي والتنظيف الكيميائي لطبقة المواد الملونة والراتنج الأسود وتقوية واستكمال طبقة المواد الملونة لتقوية الحواف للأرضية التحضير وتقوية طبقة الراتنج الأسود باستخدام

نانوبارالويد B72 في الزيولين بنسبة ١,٥ % باستخدام فرشاه ناعمة الشعيرات لتقوية طبقة
الرائنتج الأسود.