

بيانات عن البحث الثالث المقدم للترقية

٣				رقم البحث في القائمة المعتمدة
دراسة عن نمذجة سلوك السبيكة $Al_3Fe_3Cr_2Ti_2$ الشبة بللورية و المصنعه باستخدام ميتالورجيا المساحيق عند درجات حرارة عالية				عنوان البحث باللغة العربية
On the constitutive modeling of a powder metallurgy nanoquasicrystalline $Al_3Fe_3Cr_2Ti_2$ alloy at elevated temperatures				عنوان البحث باللغة الانجليزية
بحث فردي				أسماء المؤلفين المشاركين بالترتيب
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering			ISSN: 1806-3691 1678-5878	اسم المجلة + رقم المجلد و العدد + ISSN
Volume	41	Issue	3	
Web of science	IF	Scopus	CiteScore	تصنيف المجلة
Q3	1.755	Q2	2.7	
07 February, 2019.				تاريخ النشر
لا البحث غير مشتق من رسالة علمية				هل البحث مشتق من رسالة علمية؟
ملخص البحث باللغة العربية:				
<p>تم دراسة سلوك تدفق الاجهاد للسبيكة $Al_3Fe_3Cr_2Ti_2$ الشبة بللورية عند معدلات انفعال مختلفة و درجات حرارة عالية باستخدام نموذج جونسون كوك، نموذج معدل حديثا من جونسون كوك، و نموذج معدل من زيلىرى أرمسترونج. كما تمت أيضا مقارنة قدرة الاربعة نماذج على التنبؤ بمعدل تدفق الاجهاد للسبيكة المذكورة تحت تأثير التشوهات الساخنة باستخدام المعاملات الاحصائية: معامل الارتباط (R) و معامل متوسط الخطأ النسبي المطلق (AARE). توضح النتائج ان النموذج المعدل حديثا من جونسون كوك يستطيع التنبؤ باجهادات تتفق بشكل مناسب جدا مع الاجهادات التي تم الحصول عليها معمليا عند معدلات الانفعال و درجات الحرارة المستخدمة بـ $R=0.979$ و $AARE=7.78\%$. توضح النتائج ايضا بان نموذج زيلىرى أرمسترونج المعدل من الممكن ان يتنبأ بالاجهادات و لكن عند بعض من معدلات الانفعال و درجات الحرارة المستخدمة بـ $R=0.951$ و $AARE=9.13\%$. كما توضح النتائج ان النموذج جونسون كوك و النموذج المعدل من جونسون كوك تعطى تنبؤات للاجهادات غير دقيقة للسبيكة المذكورة بـ $R=0.924, 0.935$ و $AARE=12.72\%, 10.73\%$ على الترتيب.</p>				