

تأثير الطرق على الساخن على الخواص الميكانيكية
للصلب الكربوني في وجود عنصر البورون

مقدم من
المهندس / أحمد إبراهيم عبد العزيز
بكالوريوس الهندسة الصناعية

رسالة مقدمه الى كلية الهندسة - جامعة الفيوم
كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير
في هندسة التصنيع
قسم الهندسة الصناعية - كلية الهندسة
جامعة الفيوم

تحت اشراف:

أ.م.د. أحمد إسماعيل زكى فرحات
قائم بأعمال رئيس مجلس قسم التشكيل اللدن
مركز بحوث وتطوير الفلزات

أ.م.د. محمد سعد الشناوى
استاذ مساعد بقسم الهندسة الصناعية
كلية الهندسة
جامعة الفيوم

كلية الهندسة - جامعة الفيوم
2011

ملخص الرسالة

تعد العمليات الميكاحرارية (الطرق الحر على الساخن متبوع بتبريد متحكم فيه) واحد من اشهر الطرق المستخدمة في تحسين (تنعيم) البنية الميكروسكوبية وتعزيز قيم الخواص الميكانيكية (الشد والصلادة والصدمة). حيث يتم رفع الصلابه والمطوليه ومقاومة المعدن عند درجات الحرارة المنخفضة وذلك عن طريق المترسبات على حدود الحبيبات (البنية المجهرية للسبيكة) باستخدام عنصر البورون. البورون يكون مركبات النيترات $(Fe_{23}(C,B)_6)$ عند حدود الحبيبات حيث تمنع تضخم الحبيبات بعد العمليات الميكاحرارية (التشكيل والتبريد) وتهدف الرسالة اساساً الى دراسة تاثير الطرق على الساخن مع وجود نسب مختلفة من عنصر البورون على الخواص الميكانيكية للصلب الكربوني.

ولتحقيق هذا الهدف فقد تم صب واعداد ثلاثة سبائك ذات نسب مختلفة من عنصر البورون باستخدام فرن الحث الكهربى المفتوح في قوالب على شكل حرف واي. تم تحليل التركيب الكيميائى. وتم استخدام جهاز التمدد الحراري لتحديد درجات الحرارة الانتقاليه الحرجة عملياً . بعد تقطيع قوالب Y-blocks يتم تسخينها الى درجة حرارة $1200^{\circ}C$ ثم عمل الطرق الحر على الساخن وتم عمل تبريد للعينات بعد الطرق الحر باستخدام الهواء او الزيت او الماء.

وقد تم تشغيل عينات لاختبارات الشد والصلادة والصدم من مختلف الظروف. وقد تم ايضا عمل تحليلات البنية المجهرية بواسطة الميكروسكوب الضوئى والميكروسكوب الماسح الإلكتروني.

وقد اظهرت النتائج ان تغيير نسبة البورون يغير سلوك الصلب وبوجه عام فان زيادة نسبة التشكيل تؤدي الى تدقيق حبيبات البنية المجهرية وتقلل من حجم الاطوار الصلب المتكونة مثل الباننايت والمارتنزيت.

اما زيادة معدل التبريد النهائى فيؤدي الى تدقيق البنية لكنه يزيد من نسبة الاطوار الصلب المتولدة مثل الباننايت والمارتنزيت لانه يعوق تكون الاطوار الضعيفة مثل الفيررايت (يؤخر عملية التحول الطورى من اوستنايت الى فيريت)، كما ان تأثير البورون الكبير فى تدقيق البنية المجهرية للصلب سببه رفع درجة اعادة التبلور.

فى حالة الكربون المنخفض، فان زيادة معدل التبريد بعد التشكيل تزيد من مقاومة الصلب زيادة طفيفة. ومع اضافة نسب البورون المختلفة فان تأثير معدل التبريد يبدو واضحاً.