

دراسة هستولوجية لأسمنت تجريبي مستخدم في علاج اللب الحي

1.IX. الملخص

أجريت هذه الرسالة لتقييم التوافق الحيوي للأسمنت البورتلندي المعدل حديثا و أسمنت حديث (بايو سيلار) كمواد للتغطية المباشرة لللب الحيوي.

وقد درس التأثير الهستولوجي في الحياة حيث تمت مقارنة الأسمنت البورتلندي المعدل حديثا بكثافتين (المواد التجريبية أ و ب) و الأسمنت المطرح حديثا بأل ام .تي. ايه. حلت نتائج هذه الدراسة إحصائيا بواسطة اختبار كرسكل والس (اختبار لامعلمي) الموازي لاختبار أنوفام ثم اختبار مان وتنى.

و تم تقييم بعض الخصائص الفيزيائية لهذه المواد. فحص تركيز الأيون الهيدروجيني للمواد الأربعة بواسطة المتر الرقمى لتركيز الأيون الهيدروجيني الذى تم غمره فى الماء المقطر المحتوى على العينات و تم تسجيل تركيز الأيون الهيدروجيني بعد ٣، ١٠، ١٥، ٣٠، ٦٠، ١٢٠ دقيقة و ٢٤ ساعة من وقت بداية خلط الأسمنت.

أظهر متوسط تركيز الأيون الهيدروجيني على مدار ٢٤ ساعة أعلى نتائج بمادتي ال ام.تي. ايه والبايوسيلار و يليهم المادة التجريبية أ و اظهرت المادة التجريبية ب أقل متوسط.

تم تحديد زمن التجمد للمواد الأسمنتية وفقا لطريقة الأيزو ٩٩١٧ والمعهد الأمريكى للمعايير الوطنية/ نقابة اطباء الأسنان الأمريكية مواصفة رقم ٩٦ لأسمنت الأسنان القائم على الماء بجهاز الفيكت.

أظهر البايوسيلار أطول زمن التجمد يليه ال ام.تي. ايه ثم المادة التجريبية أ و اظهرت المادة التجريبية ب أقصر وقت.

أجرى اختبار التدفق وفقا لمعيار الأيزو رقم ٩٩١٧ والمعهد الأمريكى للمعايير الوطنية/ نقابة اطباء الأسنان الأمريكية مواصفة رقم ٥٧ لمواد حشو الجزور.

أظهر البايوسيلار أعلى تدفق يلية ال ام.تي.ايه ثم المادة التجريبية أ و اظهرت المادة التجريبية ب أقل تدفق.

كما تم اختبار التوافق الحيوى للمواد الأسمنتية عن طريق التغطية المباشرة لللب الحيوى بضروس الكلاب حيث تم وضع كل مادة أسمنتية فى ٥ ضروس على أن يكون المجموع ٢٠ ضرس ثم التضحية بالكلاب بعد ٦٠ يوما و تصوير الأسنان بالأشعة الرقمية ثم تقطيعها للبحث الهستولوجى.

تم استخدام ال ام.تي.ايه كمرقبة و أظهر التقييم الهستولوجى لب حيوى طبيعى وكبرى كامل من العاج. أظهر البايوسيلار نتائج متطابقة لل ام.تي.ايه باستثناء حالة وحيدة ظهر بها التهاب طفيف باللب الحيوى و وكبرى غير كامل من العاج . أظهرت المادة التجريبية أ التهاب متوسط باللب الحيوى و وكبرى غير كامل من العاج أما المادة التجريبية ب ظهر بها التهاب شديد باللب الحيوى و أظهرت بعض الحالات إنحطاط كامل باللب الحيوى بدون تكوين كبرى عاج.

أظهرت الأشعة الرقمية جميع المواد معتمة للاشعة باستثناء البايوسيلار ال نى ظهر منفرد للاشعة مع بعض الاجزاء المعتمة للاشعة.

2.IX. الاستنتاجات

١. الخصائص الفيزيائية تغيرت بالمنفوق كلوريد الكلسيم و حمض الكاربوكسيليت.
٢. إضافة ٢٠% اكسيد البثمت للاسمنت البرتلندى جعله معتم للاشعة.
٣. في الحياة التغطية المباشرة لللب الحيوى بالمادة التجريبية أ أظهرت نتائج مباشرة علي عكس المادة التجريبية ب.
٤. أظهر البايوسيلار نتائج هستولوجية قريبة من ال ام تي ايه و يمكن استبداله في التغطية المباشرة لللب الحي.
٥. زيادة القلوية للمواد المستخدمة لتغطية اللب الحي اثرت علي الالتئام و حفزت علي تكوين كبرى من العاج.
٦. نقص التدفق بالمواد المستخدمة لتغطية اللب الحي يؤخر الالتئام و يؤثر سلبيا علي النتائج.

3.IX. التوصيات

١. ادماج انواع اخري من المتفوق و تقييم تاثيرها علي خواص الاسمنت.
٢. اضافة حمض البوليكاربوكسيليت بنسب اقل و تقييم تاثيرها علي خواص الاسمنت.
٣. اضافة حمض البوليكاربوكسيليت في صورة سائل.
٤. تقييم الخصائص الميكانيكية للاسمنت.