

الاعلاق الذروى المحكم و مقاومة الخلع لمواد الحشو الخلفي للجذور: اثنان من مادة MTA و مادة جديدة من الBioceramic

بحث مشترك

مع زميل من تخصص مختلف
ا.د. راندا السلاوى

الملخص العربى

الأهداف: الهدف من هذا البحث هو تقييم و مقارنة قدرة الاعلاق الذروى المحكم و مقاومة الخلع لمواد الحشو الخلفي للجذور وهم؛ MTA Angelus , MM-MTA , و ERRM.

مواد و طرق البحث: تم اختيار ٦٠ سنة امامية من الفك العلوى و تم تقسيمهم عشوائيا الي مجموعتين (n=30). تم تقييم الاعلاق الذروى المحكم (مجموعة A) بواسطة اختبار التسرب الخلفي المتناهى الصغر و تقييم قوة الخلع (مجموعة B) عن طريق اختبار قوة الربط الطارده. بالنسبة للمجموعة A ، تم عمل علاج الجذور لكل الأسنان. تم استئصال الجزء الخلفي مَن الجذر و تحضير تجاويف (class I) و تم تقسيم عينات الجذور عشوائيا الي ثلاث مجموعات فرعية (n=10) علي أساس مواد الحشو الخلفي للجذور. تم الاعلاق الذروى للمجموعة الفرعية A₁ بمادة MTA-Angelus ، المجموعة A₂ بمادة MM-MTA ، اما المجموعة A₃ بمادة ERRM. تم وضع عينات الجذور في محلول الAgNO₃ ، ثم تم قياس عمق تخلل الفضة (mm) علي الصور المأخوذة من علي جهاز E-SEM بتكبير X100. بالنسبة للمجموعة B تم تقطيع منتصف الجذر افقياً لجميع الأسنان الي شرائح ذات سمك (2mm). تم حفر تجويف شرائح الجذور للحصول علي قطر موحد (mm) (٠.٩)، ثم تقسيمهم عشوائيا الي ثلاث مجموعات فرعية (n=10) و استخدامهم كالاتي؛ المجموعة الفرعية B₁ : تم حشو تجويف شرائح الجذور بمادة MTA-Angelus ، المجموعة الفرعية B₂ باستخدام مادة MM-MTA و مجموعة B₃ باستخدام مادة ERRM. تم قياس قوة الربط الطارده بواسطة ماكينة الاختبار العالمية. تم ضغط شرائح الجذور بسرعة ٠.٥ mm/min . تم حساب قوة الربط الطارده (Mpa) و فحص الشرائح المطروده تحت المجهر الرقمي بتكبير X65 لمعرفة طبيعة الكسر.

النتائج : لم يكن هناك اي اختلاف احصائي بين MTA-Angelus و ERRM ؛ فقد أظهر ا اعلي قيمة لمتوسط تسرب السائل متناهي الصغر (2.06 mm). من ناحية اخرى، MM-MTA اظهر اقل قيمة لمتوسط تسرب السائل متناهي الصغر (mm) (1.47). لم يكن هناك اي اختلاف احصائي لقوة الربط الطاردة بين MM-MTA (B₂) و (B₃) ERRM ؛ فقد أظهر ا اعلي متوسط لقوة الربط الطاردة (MPa) (15.08 و 13.61 على التوالي). اما (B₁) MTA-Angelus، فقد اظهر اقل متوسط لقوة الربط الطاردة (3.91MPa). 100٪ من عينات المجموعة الفرعية B₁ و B₂ أظهر كسراً مختلطاً اما 70٪ من عينات مجموعة B₃ فقد اظهروا كسر لاصق و 30٪ كسر مختلط.

الاستنتاجات: الاغلاق المحكم و قوة الربط لمواد الحشو الخلفي للجذور يعتمدان علي طريقة العرض. MM-MTA مادة يمكن الاعتماد عليها كمادة حشو خلفية للجذور لانها توفر الاغلاق المحكم الذروي المناسب مع قوة ربط كافية. بالاضافة الى ذلك، فإنها توفر خاصية تعامل ملائمة و سرعة في وقت الشك. يعتبر MM-MTA و ERRM مواد واعدة في تقوية الجذور المتبقية بعد علاج الجذور.