

المقاومة للمجهود الدورى لآلات علاج الجذور (النيكل_تيتانيوم)

رسالة مقدمه لكلية طب الفم والأسنان

جامعة عين شمس

لاتمام متطلبات درجة الماجستير

مقدم من

الطبيب / محمد عبد الله كمال

بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان

جامعة عين شمس

(٢٠٠٧)

كلية طب الأسنان

جامعة عين شمس

٢٠١٥

المشرفون

د/ كريم مصطفى البطوطى

أستاذ مساعد علاج الجذور

كلية طب الأسنان

جامعة عين شمس

د/ محمد مختار ناجى

مدرس علاج الجذور

كلية طب الأسنان

جامعة عين شمس

(٢٠١٥)

المقدمة:

تنظيف وتشكيل قناة الجذر من أهم خطوات علاج الجذور . ولاتمام هذه الخطوات على أكمل وجه يتم استخدام الآت علاج الجذور النيكل تيتانيوم الدوارة لما لها من خصائص تجعلها الأفضل فى الاستخدام . وبالرغم من تلك الخصائص الا أن هذه الآلات مازالت تعاني من الكسر المفاجئ بدون ظهور أى بوادر اجهاد أولية .

على الرغم من تعدد أسباب الكسر فإن الإجهاد المتكرر يعد من أكثر أسباب الكسر شيوعا لذلك تهدف هذه الدراسة إلى معرفه تأثير نوع المبارد الدوارة ونوع الحركة على الإجهاد المتكرر للمبارد الدوارة من نوع نيكل تيتانيوم

الهدف من البحث:

الهدف من الدراسة هو مقارنة الاجهاد الدورى لثلاثة آلات علاج الجذور (النيكل – تيتانيوم) باستخدام جهاز قياس الاجهاد الدورى الثابتى وضعى الدوران الكامل و الدوران المتبادل.

الطرق والمواد المستخدمة:

تم استخدام عدد ستة و تسعون اله من الآت علاج الجذور اثنان و ثلاثون من (الوايف وان) و اثنان و ثلاثون أخرى من نوع (بروتيبير) و اثنان و ثلاثون أخرى من نوع (تويستيد فايل) المصنعين من سبيكة النيكل تيتانيوم. تم تقسيم كل مجموعة تبعا لنوع الحركة إذا كانت دوران كامل أو دوران متبادل وتبعا لقطر الانحناء (٢م، ٥م).

تم صنع جهاز قياس الاجهاد الدورى لآلات علاج الجذور الدوارة خصيصا لهذه الدراسة، وفكرة هذا الجهاز هى تثبيت يد الموتور المستخدم فى البحث ليكون على مسافة وبعد ثابتين من البلوك المصنع من الاستانلس ستيل والذى يحوى القنوات التى تم عمل الاختبار عليها .تم عمل البلوكات الحاوية للقنوات عن طريق استخدام برنامج الاوتوكاد.

يحتوى البلوك علأربع قنوات بدرجة انحناء ستون درجة بنفس مقاسات تدريج الالات التى يتم اختبارها.

تم تقسيم العينات كالآتى :

المجموعة ١: اثنان و ثلاثون اله من نوع الويف وان.

المجموعة ٢: اثنان و ثلاثون اله من نوع البروتيبير .

المجموعة ٣: اثنان و ثلاثون اله من نوع التويستيد فايل

طرق تقييم العينات :

أولا : يتم قياس مقاومة الاجهاد الدورى للآلات باستخدام المصنع عن طريق وضع الآلة فى المكان المخصص لها وادارة الموتورعلى السرعةالمتفق عليها حتى يتم الكسر.

ثانيا : يتم تصوير العينات باستخدام الميكروسكوب الالكترونى لتحديد وحصر أنماط الكسر .يتم جمع وجدولة النتائج لدراستها احصائيا لتحديد نتائج الدراسة المقترحة .

النتائج:

فى حالة الدراسة القائمة يمكن تلخيص الاتى:

- يوجد اختلافا احصائيا فى مقاومة الجهد الدوار بين أنظمة مبرد دوار (وايف وان) و كل من نظامى (تى اف) و (بروتيبير).
- استخدام المبرد فى وضع الدوران المتبادل يعطيها مقاومة أعلى للجهد الدوار عن استخدامها فى وضع الدوران المستمر.
- تقل المقاومة للجهد الدوار كلما زاد الانحناء و زاد قطر الاستدارة.
- نوع الكسر كان مطابق لكسر الجهد الدوار.

المخلص:-

يمكن تلخيص الاتي من الدراسة الحالية :-

- استخدام المبراد الدوارة فى وضع الدوران المتبادل يعطيها مقاومة أعلى للجهد الدورى عن استخدامها فى وضع الدوران الكامل.
- استخدام المبراد فى القنوات العصبية ذات قطر الانحناء العالى يقلل من مقاومتها للجهد الدورى وتكون عرضه أكثر للكسر لذلك يفضل تغييرها فى حالة استخدامها فى مثل تلك القنوات.
- استخدام مبرد ال(وايف وان) فى وضع الدوران المتبادل يعطيه قدرة عالية على تحمل الجهد الدوار مقارنة بباقي المبراد المستخدمة فى الدراسة ومع باقى الحركات.
- استخدام تكنولوجيا ال (إم واير) فى تصنيع مبراد النيكل تيتانيوم يعطيها قدرة عالية على تحمل الجهد الدوار مقارنة بسبيكة النيكل تيتانيوم الإعتيادية.