

قوة الكسر للأسنان المعالجة داخليا و المرممة بأنظمة القلب و الوتد غير المعدنية

رسالة مقدمة وفقا لمتطلبات نيل درجة الماجستير
فى التيجان و الجسور

من

الطبيب/هيثم عمرو محمد عمرو

بكالوريوس طب الأسنان

جامعة عين شمس (٢٠٠١)

قسم التيجان و الجسور

كلية طب الأسنان

جامعة الأزهر

٢٠٠٨م - ١٤٢٩هـ

الملخص العربي

أجرى هذا البحث لدراسة و مقارنة قوة الكسر للأسنان المعالجة داخليا و المرممة باستخدام بناء سنى جمالى و أنواع مختلفة من الأوتاد غير المعدنية و ذلك من خلال نفس التصميم من التحضير.

تم اختيار أسنان قواطع علوية مخلوطة حديثاً خالية من أية تسوس أو شروخ دقيقة أو حفر حكية و تم تخزينهم فى محلول ملح حتى موعد الإختبارات. تم تقسيم الأسنان عشوائيا إلى أربعة مجموعات :

١. أسنان مرممة بأوتاد الألياف الزجاجية مسبقة الصنع "الجلاس فيبر".

٢. أسنان مرممة بأوتاد الألياف الزجاجية "فكتريس".

٣. أسنان مرممة بالأوتاد الخزفية "أمبرس".

٤. أسنان مرممة بالأوتاد المعدنية.

تم استخدام الألياف الزجاجية فى صورتها الأحادية الإتجاه.

تم تقطيع تيجان الأسنان ٣ مم من طول التاج من النقطة الوسطى بالأسطح الجانبية من نقطة اتصال الأسمت والمينا باتجاه سطح الأطباق، و باستخدام القطع الالى تم ضبط الحلقة بارتفاع ٢ مم و قطر ٤ مم، ثم عمل علاج الجذور التقليدى باستخدام اللاصق الخالى من لقرنفل ثم تم تثبيت العينات أفقياً فى كتلة راتنجية بعمق ٢ مم من نقطة الأتصال بين الأسمت و المينا باتجاه قمة الجذر باستخدام الماسح الخارط.

تم تحضير فراغ الأوتاد باستخدام مثاقيب البوابات المنزلفة مقاس ١، ٢، و المثاقيب الخاصة بأوتاد الألياف الزجاجية مسبقة الصنع "الجلاس فيبر" مقاس ٠،٨ مم بواسطة يد الموتور المنحنية بطيئة السرعة المثبتة بالماسح الخارط.

تم تصميم قوالب الأوتاد ثم تم تصنيع الأوتاد حسباً لكل مجموعة باستخدام طرق مبتكرة.وقد تم تصنيع أوتاد الألياف الزجاجية "فكتريس" أحادية الإتجاه باستخدام ألياف الفكتريس بينما تم

تصنيع الأوتاد المعدنية و الخزفية باستخدام طريقة فقد الشمع التقليدية و استخدام سبيكة النيكل كروميوم والأمبرس. و قد تم معالجة القنوات الجذرية قبل لصق الأوتاد بأستخدام ٣٧% حامض الفوسفوريك و عامل اللصق لعنصرى المينا والعاج. و قد تم تخريش سطح الأوتاد الخزفية أولاً بأستخدام حامض الهيدروفلوريك و معالجتها بالعامل الرابط. و بالنسبة لأوتاد الألياف الزجاجية "فكتريس" فقد تم معالجتها بالعامل الرابط مباشرة فى حين أنه قد تم تخريش سطح الأوتاد المعدنية دقياً بأستخدام ١٠٠ ميكرومترحبيبات أكسيد الألومنيوم . وقد تم لصقهم فى القنوات الجذرية بأستخدام اللاصق الراتنجى بواسطة آلة الضغط بوزن ٣ كجم.

تم بناء قلب السن المكون من الكومبوزيت الراتنجى القابل للحقن بلتخدام بناء سرنى جمالى موحد المقاييس. ثم تم عمل طربوش بأستخدام أحدث أنواع الكومبوزيت الراتنجى (أس أر أدور) و تم لصقهم على الأسنان بأستخدام اللاصق الراتنجى بواسطة آلة الضغط بوزن ٣ كجم. جميع العينات بعد ذلك تم تعريضها لإختبار مقاومة الكسر بزواية ١٣٠ درجة للمحور الطولى للعينة و بسرعة ١م فى الدقيقة و تم تحليل النتائج و تقييم أسلوب الكسر.

فى ظل حدود هذه الدراسة وجد أن الأوتاد الخزفية "أمبرس" كانت الأكثر مقاومة للكسر مقارنة بأنواع الأوتاد الأخرى فى حين أن أوتاد الألياف الزجاجية "فكتريس" أحادية الاتجاه كانت الأقل مقاومة للكسر. كذلك أظهرت الأوتاد الخزفية "أمبرس" و الأوتاد المعدنية كسر غير مرغوب فيه فى الجذر بينما أظهرت أوتاد الألياف الزجاجية مسبقاً الصنع و ألياف الفكتريس نموذج كسر معقول.

من نتائج البحث تم استنتاج ما يلى:

- الأسنان المرممة بالأوتاد الخزفية "أمبرس" أظهرت أعلى مقاومة للكسر.
- الأسنان المرممة بأوتاد الألياف الزجاجية مسبقاً الصنع و ألياف الفكتريس وتلك المرممة بالأوتاد المعدنية أظهرت مقاومة متقاربة للكسر.
- أسلوب الأخفاق للأسنان المرممة بأوتاد الألياف الزجاجية مسبقاً الصنع و ألياف الفكتريس لم تظهر أى كسور فى الجذر على عكس الأسنان المرممة بالأوتاد الخزفية و الأوتاد المعدنية التى أظهرت كسر فى الجذر.