

عنوان البحث:

" تحضير محكم لأغشية رقيقة من كبريتيد الكاديوم في شكل زهرة النانو (CdS Nanoflowers) للتوليد

الكهربائي للهيدروجين "

ملخص البحث:

يعد تطوير تقنيات الأغشية الرقيقة واعدة لتعزيز كفاءة واستقرار مواد الحفاز الضوئي لإنتاج الهيدروجين نظراً لانخفاض تكلفة إنتاجها ، مساحات سطحية كبيرة لحصاد الضوء ، وخصائص كهربائية جيدة لنقل الشحنات. هنا ، تم تحضير أغشية كبريتيد الكاديوم (CdS) على شرائح زجاجية مطلية بمواد موصلة (ITO) باستخدام تقنية الترسيب الكيميائي (CBD) في ازمنا ترسيب مختلفة (3 إلى 12 ساعة) عند 60 درجة مئوية ، ثم تم عملية معالجة حرارية لهذة الافلام المحضرة عن طريق حرقها في افران حرق عند 300 درجة مئوية لمدة ساعتين. عند استخدام الافلام المحضرة كقطب كهروضوئي داخل الخلية الكهروضوئية المُعدّة لإنتاج الهيدروجين ، حيث حقق القطب (ITO / CdS / Au) كثافة تيار عالية تبلغ ($J_{ph} = 0.54 \text{ mA.cm}^{-2}$) ، كفاءة تحويل الضوء الساقط إلى تيار ($ABPE \text{ efficiency} = 0.42\%$) ، وكفاءة تحويل الضوء إلى تيار كهربي تحت تأثير جهد خارجي ($ABPE = 0.42\%$) مقارنة بالقطب (ITO / CdS) الذي حقق ($J_{ph} = 0.22 \text{ mA cm}^{-2}$) ، ($IPCE = 2.13\%$) ، ($ABPE = 0.1\%$) علاوة على ذلك ، تحقق استقرار في كثافة التيار للأفلام المحضرة حتى وصل الي 2000 ثانية. يمكن أن يعزى التحسن في سلوك الكهروكيميائي للأقطاب المحضرة إلى (1) التحكم في آلية نمو الأغشية الرقيقة CdS المحضرة التي يمكن ان تساهم عملية الحصاد الضوئي ، (2) وجود طبقة من الذهب يمكن أن تسهل نقل الإلكترون. النتائج التي تم الحصول عليها تمنح القطب (CdS / ITO / Au) استراتيجية واعدة لإنتاج الهيدروجين.