



كلية العلوم
قسم الفيزياء

دراسة الخواص الفيزيوقوميكانية لبعض عينات النانو أسمنتة

رسالة مقدمة

من

حمدان سيد حامد

المعيد بقسم الفيزياء

(بكالوريوس العلوم في الفيزياء)

للحصول على

درجة الماجستير في الفيزياء التجريبية

قسم الفيزياء

كلية العلوم

جامعة الفيوم

٢٠٠٩

المخلص العربي

أصبح الآن استخدام الإضافات الى المواد الأسمنتية بالإضافة الى استخدام المواد النانومترية يحظى باهتمام شديد فى مختلف الأوساط العلمية وذلك نظرا للفوائد التى تعود علينا فى استخدام تلك المواد التى لها صفات مختلفه تماما عن صفات الأسمنت العادى والتى تمكنا فى استخدامها وتطبيقها فى مجالات تنمية التشيد والبناء.

يوجد أنواع كثيره من الإضافات مع المواد الأسمنتية والتى نستطيع من خلالها الحصول على خواص فيزيائية جديدة تمكنا من استخدامها لأغراض فيزيائية ميكانيكة متميزة أو أى صفة فيزيائية أخرى والتى تؤدى بنا الى صناعة عجائن جديدة من المواد الأسمنتية مضاف إليها بعض الإضافات مثل الميكرو سيليكيا (micro-silica) والتى تؤدى الى تعديل الصفات الفيزيوميكانيكية والتى يمكن تطبيقها فى الحياة العملية على نطاق أكبر فى مجال البناء.

وأیضا إضافة المواد النانومترية الى مواد الخلط بالإضافة الى المواد الأسمنتية تستطيع أن تعدل وتحدث تغيرات كثيرة فى الصفات الفيزيوميكانيكية وهذه الصفات تكون محددة ومميزة والسبب الذى يجعل تلك الصفات الفيزيائية للمركب الأسمنتى صفات محددة ومميزة هو حجم مواد الطفلة النانو مترية (Na-Ca montmorillonite) الى مركب خلط الأسمنت (سيليكيا+أسمنت عادى) ولقد وجد أن الخواص الفيزيوميكانيكية لتلك المركب الأسمنتى تختلف حسب نسبة الإضافات من كل من الميكرو سيليكيا ومواد الطفلة النانومترية الى الأسمنت البورتلاندى العادى. لذا تمت تلك الدراسة على عجائن مختلفة من الأسمنت البورتلاندى العادى (OPC) () والذى يمثل النظام (M_0) مضافا اليه نسب مختلفة من الميكرو سيليكيا (7%-10%) مواد الطفلة النانومترية صفر%-3%) بنسبه الوزن الى المادة الأسمنتية العادية (OPC) عند قيمه ثابتة من الماء الى الأسمنت ($W/C=0.3$) ونسبه الرطوبة 100% وزمن هدرجة مختلف. ودور تلك الإضافات على ميكانيكة التهدرت داخل تلك الأنظمة المختلفة ($M_{01}, M_{02}, M_{03}, M_{04}$) وتأثيرها على الخواص الفيزيائية لتلك العينات المختلفة باستخدام قياسات الخواص الكهربية (σ & ϵ) وكذلك التغير فى زمن الشك (setting time) والخواص الحرارية (DSC) وأيضا الميكانيكية. هذا بالإضافة الى تحليل الشكل التركيبى لنواتج التهدرت داخل تلك الأنظمة وذلك باستخدام جهاز حيود الأشعة السينية (XRD) وكذلك الميكروسكوب الإلكتروني الماسح (SEM+EDAX). ولقد أظهرت النتائج التحليلية لكل طرق القياس السابقة الذكر أن إضافة الميكرو سيليكيا والمادة النانو مترية الى المادة الأسمنتية العاديه تعطى نتائج مختلفه تماما عن صفات الأسمنت البورتلاندى العادى. وذلك يرجع الى عاملين أساسيين أولهما نوع المواد المضافة

(الميكروسييليكات + النانومترية) وكذلك نسبة إضافتها بالإضافة الى التركيب الكيميائي لتلك المواد التي تؤثر تأثيراً مباشراً في معدل التهدرت الذى ينشأ داخل كل نظام على حدة.

عند إضافة تركيزات مختلفة من جسيمات الميكروسييليكات الى الأسمنت (OPC) عند شروط التهدرت السابقة الذكر وجد أنه يوجد تحسين عال جداً في الخواص الميكانيكية وخصوصاً النظام (M_{01}) وذلك يرجع الى فاعلية تفاعل الميكروسييليكات مع إحدى نواتج التهدرت الطورية (CH) الناتجة من الأسمنت البورتلاندى العادى (OPC) مما يؤدي إلى إنتاج مزيد من أطوار التهدرت من (CSH) التي تساعد على تغيير الخواص الكهربائية والحرارية والميكانيكية والميكروسكوبية وقد أعزى ذلك إلى نشاط الميكروسييليكات في الأسمنت (OPC pozzalnic effect) بالإضافة الى ترسيب تلك الأطوار المهدرجة داخل مسامية النظام (M_0 (OPC)) الذى ساعد على تقليل مسامية ذلك النظام وزيادة كثافة الترسيب والترسيب داخل النظام (M_{01}) وهو مايسمى بإسم التأثير الرجيعى (packing effect) وعند بدء إضافة الطفلة النانومترية (Na-Ca montmorillonite) بنسبة صغيرة الى حدود النظام (M_{01}) ينتج النظام (M_{02}) يلاحظ إنه يوجد تأثير سلبي (negative effect) علي الخواص الفيزيوميكانيكية والخواص الأخرى لتلك الخلطة المركبة وذلك التأثير السلبي للمادة النانومترية يرجع الى معدل امتصاص ماء الخلط من المادة الأسمنتية بواسطة المادة النانومترية (Na-Ca montmorillonite) والتي تسمى بإسم (the adsorption of the mixed cement water) ويتوقف تغيير تلك الخواص على معدل إمتصاص ماء الخلط الأسمنتى والذى يتحكم فى الماء الممتص، ويتوقف على نسبة تركيز المادة النانومترية داخل الأنظمة المختلفة (M_{02}, M_{03}, M_{04}).

ولقد وجد من تحليل نتائج تحليل عينات المادة الأسمنتية المركبة المختلفة من الميكروسييليكات المضاف إليها الطفلة النانومترية أيضاً بنسب مختلفة ، أن معدل التأثير السلبي يزداد بزيادة نسبة المادة النانومترية داخل النظام (M_{01}) ويرجع ذلك اساساً الى معدل تغيير إمتصاص الماء من الخلطة الأسمنتية والتي نلاحظها من المتغيرات المختلفة التي تم قياسها لتلك العينات.

بسبب إمتصاص ماء خلط المادة الأسمنتية بواسطة المادة النانومترية الى مايسمى بإسم التأثير الأنتضاضى (swelling effect) حيث تقوم مادة (Ca) الموجودة فى المادة النانومترية Na-Ca (montmorillonite) بإمتصاص ماء الخلط وأنتشارها داخل شبكيه المادة الأسمنتية بسهولة نتيجة تلك البلورة والتي تتفاعل مع نواتج الهدرجة من (CH) من المادة الأسمنتية الأساسية وتعطى نواتج تهدرت (CSH) وتزيد من معدل التهدرت. اما بالنسبة لعنصر (Na) الموجود داخل الطفلة النانومترية فيؤدى الى نفس الظاهرة التي تحدث فى (Ca) الموجودة داخل مادة الاسمنت العادية ولكن بشكل مختلف تماماً

ومعاكس لسير التهدرت الميكانيكة التي تتم داخل المادة الأسمنتية حيث يقوم عنصر الصوديوم بأمتصاص كمية كبيره جدا من ماء خلط المادة الأسمنتيه مما يسبب حدوث انتفاخ واضح ويسمى (macroscopic swelling) الناشئ من عنصر (Na) الموجود فى المادة النانومترية بدرجة أكبر بكثير من تأثير (crystalline swelling effect) الناشئ من عنصر (Ca) الموجود داخل الطفلة النانومترية ذلك يؤدى الى نقص الكثافة التركيبية وكذلك نقص نواتج التهدرت وزيادة مسامية النظام الذى يتوقف عليه تغير بقية المتغيرات الأخرى التى تمت دراستها خلال ذلك البحث وهذا واضح جدا فى إنخفاض الخواص الميكانيكية فى الأنظمة (M_{02}, M_{03}, M_{04}). والتي تزيد مع زيادة نسبة تركيز المادة النانومترية داخل النظام (M_{01}). ومن خلال تلك الدراسة نستطيع أن نحصل على خواص مختلفة تماما عن خواص المواد الاسمنتية العادية والتي تتيح لنا أهداف أخرى يمكن تحقيقها فى استخدام تلك المركبات الأسمنتية الجديدة فى الحياة العملية للبناء والتشيد والتطبيقات النانومترية حسب الهدف المراد تحقيقه الذى يتناسق أو يتوافق مع الخواص الفيزيائية الجديدة التى حصلنا عليها من خلال محاور تلك الدراسة المتخصصة.